

Tehnički informativni list

3661 PLUS PLASTIČNA BOJA



Područje primene

Jednokomponentni metakrilatni premaz za zidove i podne površine u zatvorenom i odgovarajućem otvorenom prostoru sa normalnim opterećenjem prilikom hodanja. Nije pogodan za garaže i ostave za bicikle (nije otporan na plastifikator*), područja podložna prometu ili za područja gde se zadržava voda/u stalno vlažnim uslovima. Standardne boje svetlosiva i kamen siva su odobrene za posude za prihvatanje ulja u unutrašnjem prostoru. (Obratite pažnju na posebnu tačku „Posude za prihvatanje ulja“).

Pogodne podloge: malteri nakon dovoljnog vremena stajanja, beton, košuljica, zidane podloge, drvo i podne površine sa čvrsto prianjujućim starim premazima na bazi disperzije bez plastifikatora. *

* Plastifikatori (omekšivači) su supstance koje se u većem obimu dodaju u plastiku, podne obloge, gumu, lepkove da bi ih učinili mekšima i fleksibilnijima. Treba izbegavati produženi direktni kontakt sa gumama, kablovima, gumenim stopalima, itd. jer plastifikatori migriraju u premaz i omešavaju ga.

Karakteristike proizvoda

- Otporan na određena ulja
- Dobra otpornost na habanje
- Odbija prljavštinu
- Odlična elastičnost i otpornost na vremenske uslove
- Propustljiv za vodenu paru
- Ekološki prihvatljiv jer se može razblažiti vodom

Područje primene:

Materijal za premazivanje je pogodan za premazivanje betona, maltera i košuljica površina prihvatnih posuda i prostora u zatvorenim zgradama pri skladištenju: EL lož ulja prema DIN 603-1, neiskorišćenih motornih ulja sa unutrašnjim sagorevanjem, neiskorišćenih ulja za menjajuće motornih vozila, kao i mešavina zasićenih i aromatičnih ugljovodonika sa aromatičnim sadržajem < 20% po težini i tačkom paljenja < 55 °C, npr. izolaciona ulja za transformatore i hidraulična ulja: Shell Diala ulje D od nemačkog Shell AG i sledećih hidrauličnih ulja: NUTO H 46 od Esso AG, Shell Tellus ulje 46 nemačkog Shell AG, Aral Vitam GF 46 od Aral AG, Energol HLP-HM 46 od BP Oil Deutschland GmbH.

Klasifikacija područja primene

Spolja 1	Spolja 2	Unutra 1	Unutra 2	Unutra 3
0	0	+	+	+

(-) nije pogodan / (○) uslovno pogodan / (+) pogodan

Klasifikacija prema klimatskim uslovima područja primene.

Obratite pažnju na tehničke informacije „Klasifikacija područja primene“.

Nivo sjaja

Polu sjaj

Gustina

oko 1,3 g/cm³

Baza materijala

Metakrilatna disperzija

Razređivač

Kao osnovni premaz za unutra sa 30% vode (unutra) opcionalno KRAUTOL TIEFGRUND PLUS

Osnovni premaz (spolja) sa nerazređenim KT-TIEFGRUND PLUS srednjim premazom i završnim premazom.

Nijansiranje

Mašinsko nijansiranje preko KRAUTOL COLOR sistema mešanja B1, B2 i B3. Moguća su odstupanja u tehničkim karakteristikama zbog nijansiranja.

Način tretiranja

Premazivanjem, valjkom ili bezvazdušnim prskanjem. Temeljno promešajte pre tretiranja

Bevvazdušno nanošenje:

Mlaznica	0,013“–0,015“
Pritisak prskanja	150 bar

Dobro promučkajte.

Odgovarajući alat

Visokokvalitetan valjak sa dužinom vlakana 11-18 mm, npr. ROTAnyl 11mm/18mm

Odgovarajući prajmer

KRAUTOL TIEFGRUND PLUS

Podloga

Podloga mora biti čista, suva, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez materija koje se odvajaju. Na površini koju treba premazivati ne sme biti nikakvih ostataka, sredstava za negu ili sličnog.

Maksimalan sadržaj vlage u podlozi ne sme biti veći od 5%. Minimalna zatezna čvrstoća lepka mora biti $1,0 \text{ N/mm}^2$. Podloge izložene vlazi moraju imati odgovarajući pad, kako bi se onemogućilo zadržavanje vode.

Noseće površine sa kontaminacijom (prašina, prljavština, itd.)

očistiti odgovarajućim merama.

Nenoseće, jako zaprljane površine

Površine koje su npr. kontaminirane uljima, mastima, abrazijom od gume itd. ili imaju praškasti ili staklasti cementni kamen, pripremaju se intenzivno mehanički. Mrlje od ulja treba tretirati komercijalno dostupnim sredstvom za uklanjanje ulja. Na površini koju treba premazivati ne sme biti nikakvih ostataka, sredstava za negu ili sličnog.

Stari premazi

Uklonite labave premaze ili nepričuvajuće premaze boje sa premazanih površina. Očistite zlepjene disperzione premaze. Čvrsti EP premazi moraju biti temeljno očišćeni, zatim izbrušeni, odnosno mat peskareni (do obrazovanja mikropukotina). Prilikom tretmana starih difuzijskih premaza, možda će biti potrebno proveriti da li postoji dovoljna difuzivnost za celokupnu strukturu.

Pukotine i defekti u podlozi

Ispunite u ravni sa podlogom koristeći odgovarajuće materijale.

Redosled premaza

Pripremite podlogu preduzimanjem odgovarajućih mera, tako da se ispunе zahtevi navedeni u odeljku „Podloga“.

Za posude za prihvatanje ulja vidite zasebnu tačku.

Nanesite osnovni premaz za unutra razređen sa 30% vode ili opcionalno KT-TIEFGRUND PLUS, a za spolja razblažen sa TIEFGRUND PLUS.

Za napomene o posudi za prihvatanje ulja vidite dole.

Podloge bez pukotina:

Nanесите средњи и завршни премаз (тј. два премаза) са неразређеним KRAUTOL 3661 PLUS.

Napukle podloge:

Jednom премазати са KRAUTOL 3661 PLUS. У влажан премаз поставити одговарајућу тканину (нпр. компаније Kobau, тканину са стакленом мрежicom 5/5, преклапање мин. 5 cm), нанети средњи премаз KRAUTOL 3661 PLUS. Погодначне пукотине се могу прекрити тракама тканине (ширина 15–20 cm) дуж тока пукотине. Након што се средњи премаз осуши, нанесите завршни премаз KRAUTOL 3661 PLUS.

Posude za prihvatanje ulja**Strukturni zahtevi za posude za prihvatanje ulja**

Пукотине налегања и скупљања у околним зидовима и на дну посуда за прихват и прихватних простора морaju се спречити конструктивним мерама (нпр. спајање, армирање, анери, итд.). Мора се узети у обзир случај оптерећења „притиска течности“. Покретни спојеви нису дозвољени у подручју прихватних посуда и прихватних простора. Подлоге бетона, малтера и кошулјице морaju бити noseće и без оштећења. Unutrašnje ivice морaju бити обликоване као заобљени углови. Малтер и кошулјица морaju чврсто да пријају за noseće компоненте или околне зидове и потплату. Нихова површина се не сме глачићи челичном gletericom, већ vući drvenom daskom. Naknadno праšкање цементом није дозвољено. Probijanje cevi у области испод максимално могућег нивоа течности у прихватним посудама и прихватним просторима није дозвољено. Зидане и бетонске површине које не испуњавају наведене услове, морaju се обезбедити чврсто пријајајућим цементним малтером. Подлоге бетона, малтера и кошулјице морaju бити stare najmanje 28 дана и суве пре премазивања. На квалитет подлоге примењују се sledeći standardi i minimalni zahtevi:

Beton: DIN EN 206-1: 2001-07, DIN 1045-2: 2001-07, DIN 1045-3: 2001-07

Malter: DIN EN 998-1: 2003-09, као и DIN V 18 550: 2005-04, група завршних малтера CS IV односно PIII

Košuljica: DIN EN 13 813: 2003-01, као и DIN 18 560-3: 2006-03, tabela 1 – класа чврстоће C25/F4 у вези са DIN 18 560-1: 2004-04, stav 7.5

Mora se izbegavati izlaganje vodi na poledini sloja. Ako подземна вода, кurenje или друга вода могу да проруц у компоненту са задње стране, она мора бити затврдена на одговарајући начин. За ово важи DIN 18 195-4: 2000-08 затврђивање објекта, затврђивање од влаге у земљишту (kapilarna вода, лепљива вода) и неиздржано кurenje на подним плошадама и зидовима, димензионирање и извођење. Примаз са Krautol 3661

Verzija: 01/2024

Ovaj informativni list je sastavljen na osnovu stanja tehnike i naših iskustava. S obzirom na mnoštvo mogućih zahteva i uslova za dotični predmet, važe obaveze kao korisnika da proverite konkretnu podobnost našeg tj. naših proizvoda za predviđenu namenu ostaju nepromenjene. Važeća je samo najnovija verzija tehničkog informativnog lista. Stoga vas molimo da uvek proverite da li je ova verzija ažurirana na www.krautol.de.

PLUS se može nanositi samo ako su ispunjeni gorenavedeni strukturni zahtevi, jer sami tako može imati svoju namenu.

Struktura premaza za posude za prihvat ulja

Kada se koristi kao premaz za posudu za ulje, mora se naneti najmanje jedan osnovni premaz i dva nerazređena završna premaza sa standardnim bojama KRAUTOL 3661 PLUS svetlosiva i kamen siva. Obratite pažnju na minimalnu potrošnju (950 ml/m²). Da biste izbegli nedostatke, nanesite uzastopne premaze u različitim bojama (svetlosiva i kamen siva). Da bi pojedinačni premazi bili vidljivi, 2. i 3. boju nanosite samo toliko da ostane vidljiva traka od prethodnog premaza širine 1 cm.

Nakon završenog premaza, na jasno vidljivom mestu mora se postaviti znak sa podacima o materijalu za premazivanje, datumu izvršenja i obrađivaču. Odgovarajuće znakove možete zatražiti od KRAUTOL-a.

Napomene za obradu

- Prilikom tretmana premaznog materijala u posudama za prihvat i prostorima za prihvat, moraju se poštovati zahtevi opštег sertifikata o ispitivanju građevinske inspekcije. Opšti sertifikat o ispitivanju građevinske inspekcije dostupan je kod proizvođača.
- Organske boje (npr. u kafi, crvenom vinu ili listovima), kao i razne hemikalije (npr. dezinfekciona sredstva, kiseline, itd.) mogu dovesti do promene boje. Ovo ne utiče na funkcionalnost.
- Neklizajuće zapitanje R 10: Samo u zatvorenom prostoru: Mikro staklene perle 3% težine u poslednjem premazu.

Potrošnja

Podni premaz:

Osnovni premaz: oko 250 ml/m², razređen 30%

Srednji premaz: oko 250 ml/m²

Završni premaz: oko 250 ml/m²

Posude za prihvat ulja:

Koristite samo odobrene standardne boje svetlosivu i RAL

7030 kamen sivu

Osnovni premaz: oko 200 ml/m², razređen 30%

Srednji premaz: oko 400 ml/m²

Završni premaz: oko 400 ml/m²

Tačna potrošnja se može odrediti probnim premazom.

Sušenje

Može se hodati nakon 6 sati na 20 °C i 60% relativnoj vlažnosti vazduha. Može biti podvrgnut mehaničkom naprezanju nakon 3 dana. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti vazduha ova vremena su duža.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe i tokom dužih pauza u radu oprati vodom ili topлом vodom sa sapunom.

Skladištenje

Hladno, suvo i bez mraza. Stabilno za skladištenje 2 godine u originalnoj zatvorenoj ambalaži na oko 20 °C.

Obratiti pažnju

Bez opasnih supstanci ili smeša. Držati van domaćaja dece. Obezbedite adekvatnu ventilaciju tokom tretmana i sušenja. Izbegavajte da jedete, pijete i pušite dok koristite proizvod. U slučaju kontakta sa očima ili kožom, odmah detaljno isperite vodom. Ne dozvoliti da dopre u kanalizaciju, vodene tokove ili zemlju. Očistite alat odmah nakon upotrebe sapunom i vodom. Za brušenje koristite filter za prašinu P2. Ne udisati maglu od spreja. Koristite kombinovani filter A2/P2. Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, mešavinu 5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3-on [EC br. 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Dežurna linija za alergije

+ 49 (0) 800/1895000 (besplatno sa nemačkih fiksnih telefona)

GISCODE za premazne materijale

BSW20

Šifra proizvoda za boje i lakove (zastarelo)

M-LW01

VOC sadržaj

EU granična vrednost za VOC sadržaj ovog proizvoda (Kat. A/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži maks. 30 g/l VOC.

Odlaganje

Reciklirati se smeju samo potpuno prazni kontejneri. Odložite sadržaj i kontejner u skladu sa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Veličine kontejnera

	750 ml	2,5 l	5 l	10 l	12,5 l
Bež RAL 1001	•	•			
Rezedo zelena RAL 6011	•	•			
Orašasto braon RAL 8011	•	•	•		
Kamen siva RAL 7030	•	•	•	•	
Svetlosiva	•	•	•	•	

Crveno-braon RAL 8012	•	•	•		
Tamnocrna RAL 9005	•	•			
Bela	•	•	•		
Boja	•	•			

Fabrička nijansa*						•
-------------------	--	--	--	--	--	---

* bilo koja boja, nakon provere izvodljivosti